PRAGMATIC

WAGNER

Оборудование

Wagner SuperFinish 23Pro

Форсунка **TradeTip 3**

Форсунка **HEA ProTip**

Материал	Форсунка (дюймы)	Давление (бар)	Разбавление (%)	Форсунка (дюймы)	Давление (бар)	Разбавление (%)
Elegance Matt	0,013 - 0,015	200	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,013 - 0,015	120	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Elegance Satin 7	0,011 - 0,013	180	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Elegance Satin 12	0,011 - 0,013	160	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Intérieur Supra	0,011 - 0,013	200	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Aquamat 3	0,015 - 0,017	220	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,013 - 0,015	140	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Aquasatin 7	0,011 - 0,013	180	0	0,011 - 0,013	80	0
Perfomat	0,013 - 0,015	180	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,013 - 0,015	120	0

SprayGuide - Consumer

PRAGMATIC

WAGNER

Оборудование

Wagner SuperFinish 23Pro

Форсунка **TradeTip 3**

Форсунка **HEA ProTip**

Материал	Форсунка (дюймы)	Давление (бар)	Разбавление (%)	Форсунка (дюймы)	Давление (бар)	Разбавление (%)
Aquafaçade	0,013 - 0,015	200	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Eurolith Façade	0,015 - 0,017	220	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении
Bois Color	0,013 - 0,015	140	0	0,013 - 0,015	100	0
Bois Protect	0,011 - 0,013	60	0	0,011 - 0,013	20	0
Pragmafilm	0,011 - 0,013	60	0	0,011 - 0,013	20	0
Inoxo	0,013 - 0,015	160	0	0,013 - 0,015	60	0

SprayGuide - Consumer