

*L:impression*



## SOUS-COUCHE MICRO GRANITEE

(СУ КУШ МИКРО)

**ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА**  
**SOUS-COUCHE MICRO GRANITEE** (СУ

**КУШ МИКРО) ОБРАЗУЕТ**  
**ШЕРОХОВАТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ,**  
**ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ**  
**ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ К**  
**ОСНОВАНИЮ, СНИЖАЕТ РАСХОД**  
**ФИНИШНОГО СЛОЯ**

### Основные характеристики

Образует непрозрачное матовое покрытие с шероховатой поверхностью, повышает адгезию декоративных покрытий к основанию, регулирует впитывающую способность основания, может колероваться в цвет близкий к цвету финишного покрытия, способствует достижению его равномерного цвета.

### Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), крупнодисперсный карбонат кальция кристаллический (мрамор).

### Плотность

1,56 г/см<sup>3</sup>

### Массовая доля нелетучих веществ

64 %

### Область применения

Для подготовки основания перед нанесением декоративных покрытий по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017. Может применяться для наружных и внутренних работ.

### Подготовка поверхности

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Pragmofilm (Прагмафильм), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикеткой на эту грунтовку. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

**Нанесение**

Кистью (235) или валиком (737) в один слой (на контрастные основания - в два слоя) на чистую, обеспыленную, сухую, подготовленную поверхность. Нанесение второго слоя грунтовки и/или структурного покрытия при температуре (18-22) °С через 6 ч, при более низкой температуре структурное покрытие наносить только после полного высыхания грунтовки.

**Расход** 0,15-0,20 кг/м<sup>2</sup> на один слой.

**Колеровка** По каталогу финишного покрытия и Décolor II.

**Очистка инструмента** Водой сразу после окончания работы.

**Срок годности** 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

**Транспортирование и хранение** По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

**Меры предосторожности, утилизация** Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**ТУ** 2316-015-52935415-2008

**Фасовка, кг** 4

**Инструмент**

кисть 235



валик 737

**Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутинг", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016**